

NTX-GK-2000 取扱説明書

用 途 ノントル・キシタイプ2 液型ウレタン上塗り塗料。肉持ち・光沢良好。
無黄変クリヤータイプ。

配 合 A 液：B 液：シンナー＝2：1：1 + 促進剤 NTX-X-100（A 液に対して）

希釈シンナー 低温時（15℃以下） NTX-T-1 シナー・NTX-T-2 シナー
中温時（15～25℃） NTX-T-5 シナー
高温時（25℃以上） NTX-T-8 シナー・NTX-T-リターダー

促進剤添加表（A 液に対して）

	15℃以下	15～25℃	25℃以上
NTX-X-100 促進剤(%)	7.5	2.5	0

※塗膜性能維持のため、必ず促進剤を添加して下さい。

適正粘度 8～10 秒 （岩田 NK-2 カップ、調合時粘度）

適正塗布量 6～8 g/尺²

可使時間 約 3 時間 （20℃ 60%RH NTX-T-5 シナー 30%希釈 促進剤 2.5%）

指触乾燥時間 30～40 分 （20℃ 60%RH 6 g/尺² NTX-T-5 シナー 30%希釈 促進剤 2.5%）

指圧乾燥時間 約 6 時間 （20℃ 60%RH 6 g/尺² NTX-T-5 シナー 30%希釈 促進剤 2.5%）

注意事項

- ・使用前によく攪拌してください。
- ・塗料は使用後速やかに密栓し、冷暗所に保存してください。
特に B 液は水分と反応し劣化し易いので注意してください。
- ・塗料は調合時によく攪拌してご使用ください。

※塗装後は十分に乾燥させてから（オーバーナイト以上）次工程へ移して下さい。

その他取り扱い上の注意などについては、製品安全データシート（MSDS）をご参照下さい。この資料は、私どもの最良と思われるデータに基づいて作成されておりますが、貴社にて御使用の際は十分にテストの上、ご使用下さいますようお願い申し上げます。

サンユーペイント株式会社